

**BELLINTURF**

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Спецификация продукции

Модель	Winner G 20-2
Применение	Мультиспорт
Срок эксплуатации	5 лет по условию гарантии Bellinturf
Цвет	Тёмно-зелёный
Ширина рулона	2м/4м
Длина рулона	По заказу



### Характеристика волокна

Структура/ тип	Фибриллизованное	Состав	Полиэтилен
Сечение	Фибриллизованное	Общий дтекс	8,800 ±10%
Ширина	9.25 мм ±10%	Толщина	110 μm ±10%
Устойчивость к УФ излучению	5000 часов	Светостойкость по серой шкале	≥ класс 4

### Параметры покрытия

Высота волокна	20 мм ±1мм	Количество волокна в пучке	1
Интервал между строчками	3/8 дюйм	Количество стежков на 10 см	20 ±3%
Плотность стежков на кв.м	21,000 ±10%	Усилие разъединения	≥40N
Количество дренажных отверстий на кв.м, шт.	90 ±10%	Водопроницаемость	60л./кв.м/мин.

### Подложка

Общий вес волокна	918 гр/кв.м ±10%
Вес первичного слоя	165 гр/кв.м ±10%
Вес второго слоя	1150 гр/кв.м ±10%
Общий вес покрытия	2233 гр/кв.м ±15%
Материал первичного слоя	Ткань PP + Сетчатая ткань
Материал второго слоя	Черный латекс SBR

### Требования к засыпке

Кварцевый песок:	
Фракция	0.3-0.8 мм
Норма расхода	0 кг/кв.м ±15%
Резиновая крошка:	
Фракция	2-3 мм
Норма расхода	0 кг/кв.м ±15%

Bellinturf оставляет за собой право изменять спецификацию каждой продукции с целью улучшения системы в соответствии с последними стандартами.



Фабрика (Хошимин, Вьетнам) | Фабрика (Циндао, Китай)  
0086-532-86622211 | info@bellinturf.com | www.bellinturf.com